

iD Mixonomi Floorcraft

WYKŁADZINY PODŁOGOWE

Instrukcja instalacji

Ważne!

- Dokładnie przestrzegaj informacji zawartych w specyfikacjach oraz instrukcji.
- W przypadku wątpliwości dot. montażu skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.
- Informacje te mogą ulec zmianie ze względu na ciągłe udoskonalenia.
- Duże powierzchnie należy układać z wykorzystaniem produktów z jednej partii produkcyjnej.
- Przechowuj pudełka w małych, schłodzonych stacjach (maks. 5 pudełek na wysokość) i obchodź się ostrożnie ze względu na ostre krawędzie.
- Pozwól, aby podłoga zaaklimatyzowała się co najmniej 24 h przed ułożeniem w temperaturze pokojowej (minimum 18°C).
- Podłoże musi być płaskie, równe, chłonne, czyste, bez śladów (bez flamastra, markera itp.), suche, solidne, twarde, gładkie i nie narażone na wilgoć.
- Używaj tylko klejów dedykowanych do LVT (kleje z włóknami lub silanowe). Zawsze przestrzegaj zaleceń i instrukcji producenta kleju.
- W przypadku specyficznych miejsc narażonych na działanie promieni słonecznych (ogród zimowy...) należy wybrać odpowiedni klej dedykowany przez producenta kleju.
- Prace należy zakończyć kontrolą wizualną: upewnić się, że nowo ułożona podłoga jest wolna od pozostałości kleju.

Podłoże

- Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od plam (brak flamastrów, markerów wszelkiego typu, długopisów, farb itp. mogących spowodować przebarwienia w wyniku migracji) mocne, suche, solidne, twarde, gładkie (należy sprawdzić chłonność) i nie narażone na wilgoć.
- Przed zastosowaniem masy szpachlowej należy sprawdzić, na jaki ruch będzie narażona wykładzina po jej ułożeniu, oraz na stosowanie kółek meblowych (patrz EN 12529, Kółka i kółka).
- Sprawdź kompatybilność masy wyrównującej i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta masy wyrównującej.

Uwaga: Wyłączenie odpowiedzialności (kleje, masy poziomujące itp.):

Mimo że firma Tarkett zaleca stosowanie określonych typów klejów, mas poziomujących i izolacji przeciwwilgociowych od określonych producentów, jednak nie odpowiada za jakość lub sposób użycia. W przypadku zapytań o szczegóły klejów, mas, gruntów itp. Prosimy o kontakt z ich producentami. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego działania tych produktów w połączeniu z produktami Tarkett. Producent kleju, masy poziomującej i izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonawca prac odpowiadają za to, aby użyte produkty były odpowiednie do danego zastosowania i stosowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Warunki wymagane do montażu

Ważne jest, aby przed montażem przechowywać płytki przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej minimum 18°C (patrz przepisy poszczególnych krajów). Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu.

- Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 15°C, a temperatura pomieszczenia 18°C (patrz przepisy poszczególnych krajów).
- Zalecana wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić 35-65% (patrz przepisy krajowe).
- Płytki powinny być przechowywane płasko w opakowaniach, w małych paczkach.

Ogrzewanie podłogowe

Warunkiem koniecznym jest sprawdzenie przed montażem systemu ogrzewania podłogowego, potwierdzenie jego prawidłowego działania oraz przeprowadzenia procesu wygrzewania. Ogrzewanie podłogowe musi zostać wyłączone na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem montażu wykładziny i pozostawać wyłączone przez co najmniej 48 godzin po zakończeniu montażu. Patrz zalecenia producenta kleju. Kiedy ogrzewanie podłogowe jest wyłączone, należy zapewnić alternatywne ogrzewanie, aby utrzymać stałą temperaturę podczas montażu w zakresie 15-28°C. Następnie przez kolejne dni należy stopniowo zwiększać temperaturę o kilka stopni dziennie, aż do uzyskania właściwej temperatury pomieszczenia. Temperatura ogrzewania podłogowego nigdy nie powinna przekraczać uzgodnionej w branży dopuszczalnej temperatury 27°C (wykładziny klejone).

Kierunek układania

Przed przystąpieniem do montażu należy ustalić sposób ułożenia biorąc pod uwagę kształt pomieszczenia i układany wzór.

Ważne! Przed ułożeniem pierwszych płytek, należy na sucho ułożyć kilka płytek/płytek, aby sprawdzić, czy:

- Przycięte płytki najbliżej ścian mają szerokość większą niż 10 cm.
- W otworach drzwiowych i narożnikach przycięte płytki są nie mniejsze niż połowa całej płytki.

Ułożenie rzędu płytek/desek na granicy może pomóc w utrzymaniu odpowiedniego kształtu układu. Przy układaniu płytek/desek należy zachować ten sam kierunek (patrz strzałka nadrukowana na nośniku).

Wiele gotowych wzorów jest dostępnych na stronie internetowej Tarkett.

Klejenie

- Klejenie za pomocą dedykowanego kleju. Nałóż dedykowany klej używając zalecanej pacy zębatej (A1 lub A2). Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta kleju i przestrzegaj czasu otwartego kleju.
- W przypadku szczególnych warunków, np. znacznych wahań temperatury (weranda, ogród zimowy...) lub dużego natężenia ruchu, może być wymagany klej dwuskładnikowy lub silanowy.
- Płytki lub deski należy układać ściśle krawędzią do krawędzi.
- Kształt płytek/płytek może wymagać korekty, zawsze należy sprawdzić montaż przed przyklejeniem, w razie potrzeby przyciąć LVT.
- Po ułożeniu wybranej powierzchni, docisnąć ręcznie płytki lub deski używając kawałka deski z zaokrągloną krawędzią.
- Po ręcznym dociśnięciu należy użyć ciężkiego 50 kg stalowego walca w obu kierunkach, aby zapewnić ostateczne połączenie.

Po instalacji

Ważne! Oczekaj 48 do 72 godzin o związaniu kleju i utrzymywaniu temperatur zbliżonych do warunków przyszłego użytkowania, zanim umożliwisz jakikolwiek ruch pieszy lub wniesiesz meble.

Ochrona instalacji

Jeśli po instalacji prowadzone są prace budowlane, podłoga powinna być zawsze zabezpieczona poprzez przykrycie jej płytą pilśniową twardą lub sklejką. Taśma maskująca nie może być przyklejana bezpośrednio do podłogi. Nigdy nie należy narażać nowo ułożonej wykładziny na intensywny ruch kołowy, gdyż spowoduje to wyparcie kleju spod wykładziny.

Czyszczenie pobudowlane

- Przed oddaniem nowej wykładziny do użytku zawsze zaleca się czyszczenie po pracach budowlanych.
- Resztki kleju należy usunąć za pomocą spirytusu metylowego i czystej szmatki.
- Podłogi lekko zabrudzone: odkurzyć, zamieść lub zamieść na wilgotno w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i pyłu budowlanego. W przypadku dużych powierzchni bardzo skuteczną jest czyszcząca maszyna wielofunkcyjna, używana zgodnie z instrukcją producenta maszyny wielofunkcyjnej.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett.